



**Alta Performance en Pinturas**

**Jetshield**

Poliuretano de alto sólido

[www.pinturasjet.pe](http://www.pinturasjet.pe)



Alta Performance en Pinturas



- La nueva fórmula mejorada de Jetshield ofrece un excelente tiempo de secado logrando así obtener los beneficios más buscados para un poliuretano, todo en un solo producto.
- Acabado brillante.
- Buen rendimiento y mayor espesor en 1 sola capa que un poliuretano convencional.
- Puede aplicarse directo sobre acero previamente preparado o concreto con imprimante adecuado, pudiendo llegar hasta 5 mils seco en 1 sola capa, diferenciándose notablemente de los poliuretanos convencionales.
- Ofrece una prolongada retención del color y brillo en entornos industriales y marinos.
- Excelente resistencia a la luz UV, a la abrasión e impacto.
- Cumple con los requisitos de un recubrimiento retardante de fuego (ignífugo) para incendios celulósicos cuando forma parte de un sistema de recubrimientos determinado.



## Jetshield

Poliuretano de alto sólido



### Usos Típicos

- Ideal para cuando se requiere proteger al acero o concreto con un buen acabado estético.
- Como recubrimiento de acabado para estructura metálica en los que se necesita una adecuada protección, retención del color y brillo. También para la protección de pisos y paredes de concreto.

### Datos Técnicos

Jet®

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Acabado                           | Brillante                                                    |
| Color                             | Según Cartilla                                               |
| Componentes                       | Dos                                                          |
| Curado                            | Evaporación de solventes y reacción química                  |
| Sólidos en volumen                | 73%+3%                                                       |
| Espesor película seca             | 3 - 5 mils (75-125 micras)                                   |
| Número de capas                   | Uno                                                          |
| Rendimiento teórico               | 21.8 m2/gal a 5 mils seco                                    |
| Disolvente                        | JET Ecopol                                                   |
| Secado al tacto (ASTM D1640):     | 1-2 hrs a 23°C                                               |
| Secado tacto duro (ASTM D1640):   | 7-10 hrs a 23°C                                              |
| Brillo (ASTM D523):               | 80 GU a 60°                                                  |
| Niebla Salina (ASTM B117):        | 7000 horas en sistema epoxi-poliuretano                      |
| Preparación de Superficie Mínima: | Acero nuevo SSPC-SP6/ Acero con pintura antigua SSPC-SP2/SP3 |
| Equipo de Aplicación:             | Airless, brocha y rodillo                                    |

#### Perú

Lima: Av. César Vallejo 1851, El Agustino  
Telf.: (511) 612-6000  
informes@pinturasjet.pe / www.pinturasjet.pe

#### Ecuador - Guayaquil

Av. Pascuales s/n Vía Daule Km 16.5  
PBX: +593 4 2597140  
informes@pinturasjet.ec / www.pinturasjet.ec

#### Chile

Santiago: Av. Claudio Arrau 9440, Pudahuel  
Telf.: (562) 22908790  
informes@pinturasjet.cl / www.pinturasjet.cl

#### Bolivia

Santa Cruz de la Sierra: Av. Virgen de Cotoca 2305  
Telf.: (591) 33642299  
informes@pinturasjet.bo / www.pinturasjet.bo