

JET PRO EPOXY

Epoxy-Amina 100% Sólidos

Sistemas
de Protección
para Pisos

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Acabado epoxi amina 100% de sólidos.
- Alto brillo y excelente nivelación.
- Buena resistencia química y resistencia a la abrasión.
- Acabado para los Sistemas Jet Flooring Industrial, sistema de protección para pisos industriales.
- Fácil de aplicar.
- Su bajo VOC y bajo olor lo define como producto ecológico.

USOS TÍPICOS

Como acabado de los Sistemas Jet Flooring Industrial en pisos de:

- Plantas de alimentos y bebidas.
- Laboratorios y hospitales.
- Plantas y laboratorios farmacéuticos.
- Plantas procesadoras de pescado.
- Almacenes y plantas de producción.
- Talleres y salas automotrices.
- Mercados y almacenes.
- Salas de clases.
- Hangares.
- Oficinas industriales.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Brillante (*)	Sólidos en volumen	98% ± 2%
Color	Estándares	Espesor película seca	10 - 20 mils por capa
Componentes	Dos	Número de capas	Depende del sistema
Relación de la mezcla	3 volumen de resina 1 volumen de catalizador	Rendimiento teórico	14.9 m ² /galón a 10 mils seco
Curado	Reacción química	Disolvente	No requiere
		Vida Útil (a 21C°)	1 hora

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

() Expuesto a la luz UV puede variar.*

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie imprimada con Jet Pro Sealer o Jet Flex Epoxy debe estar limpia y seca al "tacking".
- Aplicar los acabados dentro del tiempo de repintado.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- **Manual**
Jalador de jebe y rodillo de velur con 5 mm de pelaje.

Para facilitar la aplicación se debe usar zapatos de púas para poder transitar sobre la pintura durante la aplicación. También se debe disponer de un agitador neumático.

TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640)

Al tacto	8 a 10 horas
Al tacto duro	24 a 36 horas
Repintado mínimo	10 horas
Repintado máximo	72 horas
Para servicio	7 días

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura	Mínima	Máxima
De la superficie	4°C	50°C
Del ambiente	4°C	50°C
Humedad Relativa		85%

La temperatura de la superficie deberá ser 3°C mayor que el punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de los dos componentes.
2. Homogenice la pintura, agitando por separado cada uno de sus componentes. Use un agitador neumático.
3. Vierta la resina en un envase limpio y luego el catalizador en relación 3 a 1.
4. Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador.
5. Vierta la mezcla sobre la superficie adecuadamente preparada, sobre los zapatos de púas y ayudado por el jalador de jebes extiéndala.
6. Mediante un rodillo uniformice la película y reduzca los traslapes.
7. Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil.
8. Si se aplicará el Sistema Jet Pro C BC (antideslizante), el Jet Agregado S35 debe "sembrarse" inmediatamente después de aplicada la primera capa de Jet Pro Epoxy. Luego se debe afirmar el agregado con un rodillo liso. A las 24 horas de secado, con una escoba se debe retirar el agregado excedente.
9. Después de 24 horas de pintado aplique la capa adicional de acabado si el sistema lo requiere.
10. Para limpieza de equipos puede usar el diluyente JET ECOPOXY 100.

SISTEMAS RECOMENDADOS**JET PRO C: Superficie lisa**

Capa	Producto	EPS (mils)	Rendimiento Teórico (m ² /gal)
1ra	Jet Pro Sealer	4	24.8 m ² /galón
2da	Jet Pro Epoxy	10	14.9 m ² /galón
3ra	Jet Pro Epoxy	10	14.9 m ² /galón

JET PRO C-BC: Antideslizante

Capa	Producto	EPS (mils)	Rendimiento Teórico (m ² /gal)
1ra	Jet Pro Sealer	4	24.8 m ² /galón
2da	Jet Pro Epoxy	10	14.9 m ² /galón
NA	Jet Agregado S35	NA	4 kg. /m ²
3ra	Jet Pro Epoxy	10	14.9 m ² /galón

JET PRO C-FLEX: Para losas fisuradas

Capa	Producto	EPS (mils)	Rendimiento Teórico (m ² /gal)
1ra	Jet Pro Sealer	4	24.8 m ² /galón
2da	Jet Flex Epoxy	10	14.9 m ² /galón
3ra	Jet Pro Epoxy	10	14.9 m ² /galón

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Parte A (resina)	Envase	1 galón
	Peso	5.78 ± 0.4 Kg.
	Volumen	0.75 gal
	Inflamación	98°C
Parte B (catalizador)	Envase	1/4 galón
	Peso	3.60 ± 0.4 Kg.
	Volumen	0.25 gal
	Inflamación	98°C

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, guantes, mascarar para vapores orgánicos o con alimentación de aire.

IMPORTANTE: Los datos en esta hoja representan los valores típicos obtenidos por los métodos indicados. Puesto que las variables de la Aplicación son un factor importante para el funcionamiento del producto, esta información debe servir solamente como guía general. CPPQ SA no asume ninguna obligación o responsabilidad por uso de esta información. A menos que CPPQ SA convenga de otra manera por escrito, CPPQ SA NO HACE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICITA, Y NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLICADAS INCLUYENDO GARANTÍAS DEL DISTRIBUIDOR. CPPQ SA NO TENDRA RESPONSABILIDAD POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O CONSECUENTE. A menos que CPPQ SA convenga de otra manera por escrito, la única obligación de CPPQ SA por cualquier defecto en este producto bajo cualquier garantía que CPPQ SA proporcione o bajo cualquier otra teoría legal será sustituir el producto defectuoso, o retornar su precio de compra.