

JET ADITIVO 16 GKF

Aditivo de hojuelas de vidrio

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es un aditivo usado con mezclas de Jet Pox 2000 o Jet 85MP.
- Su uso incrementa el espesor de película seca reduciendo la permeabilidad del vapor de agua y la resistencia a la alta temperatura.
- Mejora la resistencia a la abrasión, incrementan la dureza de los recubrimientos epóxicos y poliéster.

DATOS FÍSICOS

Color: Blanco
Componentes: Uno

Espesor película seca por capa:	Jet Pox 2000 GFK	8-20 mils (200-500 micrones)
	Jet 85MP GFK	8-20 mils (200-500 micrones)
	Jet 85 MP RS GFK	8-20 mils (200-500 micrones)
	Jet Duramastic 2 GFK	4 – 8 mils (100 – 200 micrones)
	Jet Duramastic Esmalte 930	3 – 5 mils (75 – 120 micrones)

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.*

MÉTODO DE APLICACIÓN

- **Equipo airless**
Equipo similar a GRACO 60:1 o mayores, sin filtros en el equipo y la pistola. La boquilla con diámetro de orificio de 0.035" o mayores con manguera de 3/8" a 1/2" de diámetro. Cuando los tramos de manguera son mayores a 15 metros utilizar mangueras de 1/2" de diámetro interior.
- **Brocha**
Solo para retocar se requerirá de varias capas para alcanzar el espesor especificado Pelo corto. El aditivo puede asentarse. Mezcle continuamente o agite periódicamente para mantener una distribución uniforme.
Siga todas las instrucciones del producto (pintura) seleccionado para la preparación de superficie y aplicación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Siga las instrucciones indicadas en cada hoja técnica del producto a utilizar.

Relación de mezcla (por volumen)

Jet Pox 2000	–mezcla 2 gal 1 x 1 - envase galón de Jet Aditivo 16GFK
Jet 85MP	
Jet 70 MP	– mezcla 2 gal 1 x 1 - envase galón de Jet Aditivo 16GFK

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de la pintura antes de su empleo.
- El personal deberá usar casco, lentes, guantes y traje tyvek para la aplicación del producto aditivado con GFK.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.