

Caso Histórico

B/T LIBERTAD E



CLIENTE
CONTRATISTA
VARADERO / FECHA DE BAJADA
PREPARACION DE SUPERFICIE

PERU MARINE OIL S.A.C ASTILLERO BARLOVENTO - OQUENDO BARLOVENTO - Marzo 2013 Arenado con chorro abrasivo cercano al blanco según norma SSPC-SP10(SA2½).

SISTEMA

Zona	Producto	Espesor de película seca
OBRA VIVA 1500 m²	Jet 62 ZP Anticorrosivo, rojo óxido	5.0 mils
	Jet 70 MP, gris niebla 1680	5.0 mils
	Ocean Jet Antifouling, azul 2003	4.0 mils
	Ocean Jet Antifouling, rojo 1033	4.0 mils
	Espesor total	18.0 mils

Zona	Producto	Espesor de película seca
OBRA MUERTA 350 m ²	Jet 62 ZP Anticorrosivo, rojo óxido	4.0 mils
	Jet 70 MP, gris niebla 1680	4.0 mils
	Jethane 500, verde claro 1460	2.0 mils
	Espesor total	10.0 mils

Observaciones:

Se aplicó el Ocean Jet Antifouling anti-incrustante autopulible libre de estaño de alta protección. Adicionalmente se realizaron trabajos de arenado y pintado de las cadenas y ancla haciendo un total de 165 $\rm m^2$ aproximadamente.